



PROCRAFT HIDROREPELENTE PROHID00

CARACTERÍSTICAS

ProCraft Hidrorepelente de uso general, es un producto base solvente de alto desempeño que tiene características de hidrorepelencia y está diseñado para ser aplicado sobre mampostería, concreto, piedra, ladrillo, fachaleta, etc.

Se caracteriza por conservar el aspecto natural de las superficies e impedir el paso del agua (por efecto de lluvia o salpicadura) hacia el interior de éstas por acción de tensión superficial.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Viscosidad a 25°C, Copa FORD # 4	9 seg	MT0004
Densidad a 25°C	0.8 kg/L +/- 0.05	MT0001
Contenido VOC	1201 g/l	-----
Apariencia	Transparente	-----
Vida útil	12 meses	-----
Tiempo de secado (21 °C, H.R. 50%)	4 horas	-----
*Rendimiento	3.8 L De 5.5 m ² a 17 m ²	-----
	18.9 L De 28 m ² a 85 m ²	-----

*El rendimiento varía de acuerdo a la capacidad de absorción de la superficie.

Condiciones en almacenamiento: Conservar en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 28°C

- Acabado: Transparente mate.
- Presentación: Galón y caneca.

USOS

Desarrollado para uso en:

- Ladrillo.
- Fachaleta.
- Concreto.
- Piedra, etc.

ProCraft Hidrorepelente de uso general se caracteriza por:

- Minimizar la absorción de la humedad.
- Permitir el paso del vapor de agua.
- Resaltar el aspecto natural de las superficies.
- Ayudar a mantener limpias las estructuras.
- Reducir la emanación de sales desde el interior del sustrato.

Rev.03-2021
JJR373

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese que la superficie esté libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- Si la mampostería presenta fisuras de hasta 0,5 mm aplique Masilla Elastomérica (Serie AEP) y selle correctamente las juntas. Esto debe hacerse antes de la aplicación del producto.
- Concreto nuevo debe tener por lo menos 28 días de haberse colocado; repellos y estucos cementicios 7 días.

APLICACIÓN

Temperatura: Mínima: 10°C

Máxima: 32 °C

Humedad relativa: 70% máximo.

- Aplique ProCraft Hidrorepelente de uso general directamente, no requiere dilución.
- Equipo de aplicación: pistola, brocha, rodillo.
- Número de manos: 2, la segunda capa debe aplicarse antes que la primera haya secado (de 3 a 15 minutos después).
- Proteja la superficie de la lluvia por un mínimo de 4 horas luego de la aplicación.

Limpieza de equipos: Thinner Laca.

PRECAUCIONES

- No mezcle **ProCraft Hidrorepelente de uso general** con productos no recomendados por SHERWIN-WILLIAMS.
- Mantener el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado del fuego (Producto altamente inflamable).
- Cuide el ambiente usando todo el producto y no arroje residuos a las alcantarillas o al suelo.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evite la inhalación prolongada de vapores.
- Aplicar con ventilación adecuada y usar el equipo de protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.



PROCRAFT HIDROREPELENTE PROHID00

- En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular.

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN WILLIAMS.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

En caso de requerir mayor información técnica y de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).