



# PROCRAFT EXTERIOR

## BLANCO B30WE4650

## BASE EB B30WE4651

### CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica, tipo vinil-acrílica, diseñada para decorar y proteger superficies de mampostería en interior y exterior.

Disponible en color blanco y colores pasteles en la base EB del sistema de preparación de colores ColorSnap®

Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1544 para pinturas arquitectónicas TIPO II.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
<b>Acabado</b>	Mate	N/A
<b>*Tiempo de secado al tacto</b>	1 h	MT0157
<b>*Tiempo de secado para repintar</b>	3 -4 h	MT0034
<b>Viscosidad a 25°C</b>	116 - 125 KU	MT0002
<b>Densidad a 25°C</b>	1.350 – 1.450 g/cm <sup>3</sup>	MT0001
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	50% ± 2%	MT0045
<b>Contenido de sólidos en volumen</b>	29% ± 1%	MT0144
<b>VOCTÉORICO (libre de agua y exentos)</b>	49.48 g/l	ASTMD 3960
<b>**Rendimiento Teórico:</b>	7.5 m <sup>2</sup> /l a un espesor seco de 1.5 mils	-----
<b>Vida útil:</b>	24 meses.	-----

\* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor. (Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

\*\* El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

**Presentación:** Disponibles en galón y caneca.

**Condiciones en almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

### USOS

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías en interiores y exteriores en construcciones nuevas y antiguas.

PROCRAFT EXTERIOR se caracteriza por:

- Durable.

Rev.10-2022  
MXL

- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando Procraft Masilla Elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por Sherwin-Williams ECUADOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

#### SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.
- Muy importante acondicionar la superficie con sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX) o Loxon Sellador (Serie ALS). En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deterioren la capa de acabado final.

#### SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta, si se realiza reparaciones de superficie con morteros utilizar sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

En caso de que el estado de la superficie requiera el uso de un sellador diferente, deberá ser evaluado por el equipo de especificación técnica de Sherwin-Williams.

### APLICACIÓN

**Temperatura Ambiente:** mínima: 7°C  
máxima: 35 °C



# PROCRAFT EXTERIOR BLANCO B30WE4650 BASE EB B30WE4651

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

**Diluyente recomendado:** Agua

**Proporción de dilución:** Máximo 25% de agua.

**Equipo de aplicación:**

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

**Instrucciones de aplicación:**

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homegeneizar.
- Aplicar 2 manos.

**Limpieza de equipos:** Utilizar agua limpia.

## PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.