



PRODUCTO: DOMINÓ ANTICORROSIVO

CÓDIGO: ADA040

CARACTERÍSTICAS

DOMINO ANTICORROSIVO es un producto anticorrosivo de alta calidad, formulado con resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos libres de cromo y plomo que le confieren gran resistencia a la corrosión ocasionada por agentes atmosféricos, ya que forman una capa protectora en la superficie metálica.

Cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1043.

Disponible en color Gris mate.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del producto Dominó anticorrosivo

PARÁMETRO	VALOR	MÉTODO DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
*Tiempo de secado al tacto (minutos)	30 – 60	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar (horas)	3 – 4	MT0060
Viscosidad a 25°C (KU)	90 – 95	MT0002
Densidad a 25 °C (kg/L)	1.13 – 1.24	MT0001
% Contenido de sólidos por masa	52.3	MT0045
% Contenido de sólidos por volumen	34.2	MT0144
VOC ^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos), (g/L)	482	ASTMD 3960
Contenido de plomo (fracción de masa expresada en %)	≤ 0.06	NTE INEN 2093
Rendimiento Teórico	9 m ² /L a 1.5 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses	-----

*(T: entre 15 °C – 30 °C y 60 % HR). El tiempo de secado va a depender de la temperatura, humedad y espesor.

Presentación: Disponibles en galón, caneca y tanque de 50 galones.

Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C.

USOS

USOS RECOMENDADOS:

- Protector anticorrosivo para superficies metálicas ferrosas.
- Ideal para ser utilizado como primer.
- Para ambientes interiores y exteriores.

VENTAJAS:

- Buena resistencia a la corrosión.
- Óptima adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Rápido secado
- Excelente cubrimiento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de: grasas, aceites, polvo, suciedad, humedad y cualquier otro contaminante.
- En trabajos de repinte deberá eliminarse la pintura antigua en mal estado.

APLICACIÓN

Homogeneice el producto antes de utilizar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola convencional.
- Airless

DISOLVENTE DE DILUCIÓN:

Thinner Laca o Solvente Plus.

PROPORCIÓN DE DILUCIÓN:

- Para aplicación con brocha o rodillo se recomienda adicionar el 10 % de disolvente.
- Para aplicación con *pistola: Diluir en una relación en volumen 4:1 (4 partes de Dominó anticorrosivo y 1 parte de disolvente).

*Para aplicación con pistola se recomienda viscosidades de 18 a 22 segundos medidos en copa Zahn #2.



PRODUCTO: DOMINÓ ANTICORROSIVO

CÓDIGO: ADA040

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Aplique de una a dos manos.
- En ambientes altamente corrosivos se recomienda aplicar una mano de Dominó anticorrosivo y posteriormente una mano de Dominó esmalte para una mejor protección.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura: mínima: 7 °C
máxima: 30 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Los componentes de este producto son inflamables, por lo que debe cuidar que no existan riesgos de inflamación en un radio de por lo menos 20 metros. Manténgalo fuera del calor, chispas o llama abierta. Durante su uso mantenga el área ventilada hasta que los vapores se hayan disipado.
- Los envases vacíos después de su uso, perfórelos y recíclelos adecuadamente.
- Manténgalo fuera el alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN-WILLIAMS.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.