



LOXON SELLADOR ALS111

CARACTERÍSTICAS

LOXON SELLADOR es un producto diseñado con resinas acrílicas modificadas de alto desempeño para acondicionar y sellar superficies exteriores e interiores de mampostería previo a la aplicación de una pintura de acabado. Producto caracterizado por su gran resistencia a la alcalinidad, rápido secado y fácil aplicación.

Disponible en color blanco.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
*Tiempo de secado al tacto	30 min.	MT0157
*Tiempo de secado para repinte	2 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 -110 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.13 – 1.23 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	33.27 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	20.38 %	MT0144
Rendimiento Teórico	4.9 m ² /l a 1.5 mils de espesor seco.	-----
VOC ^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	121.7 g/L	ASTM D3960
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales. (T entre 15 °C – 30°C y 60%HR)

Presentación: Disponible en galón y caneca.

Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS RECOMENDADOS

LOXON SELLADOR es un primer para acondicionar superficies exteriores e interiores de mampostería previo a la aplicación de una pintura de acabado:

- Fibrocemento.
- Ladrillo.
- Concreto.
- Enlucido.
- Estuco o empastes.

VENTAJAS:

- Resistente a la alcalinidad.
- Resistente a la intemperie y humedad.
- Óptima adherencia.
- Excelente compatibilidad con pinturas de látex.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- Superficies que presenten fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica (Serie AEP). Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de fraguado antes de aplicar LOXON SELLADOR.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua.

Proporción de dilución: Diluir 4:1 (cuatro partes de LOXON SELLADOR en una parte de agua).

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo
- Airless

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 1 mano.

Limpieza de equipos: Agua



LOXON SELLADOR ALS111

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico Sherwin-Williams Ecuador.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.