



LOXON PRIMER 100% ACRÍLICO

SERIE ALX

RTE3 - 5

CARACTERÍSTICAS

Loxon Primer es un sellador formulado con resinas acrílicas de gran resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia. Producto diseñado para acondicionar o sellar superficies de mampostería en interiores y exteriores.

Disponible en color blanco que se puede aplicar directamente o tinturado en una gama de grises cuyas formulas están disponibles para el abanico de Colorsnap (Primers P1-P5).

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Satinado	N/A
¹ Tiempo de secado tacto	40 min.	MT0157
¹ Tiempo de secado para repinte	3 h	MT0034
Viscosidad a 25°C	100 -110 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.32 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	55 ± 2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	40 ± 2%	MT0144
VOC ^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	112.55 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	10 m ² /l a un espesor seco de 1.5 mils.	-----
Vida útil	24 meses	-----

¹ En condiciones normales. (T: entre 15°C – 30°C y 60% HR).

Presentación: Disponible en litro, galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

LOXON PRIMER 100% ACRILICO está diseñado para acondicionar superficies de:

- Ladrillo
- Fibrocemento
- Concreto
- Superficies con empastes
- Enlucidos
- Revoques

LOXON PRIMER 100% ACRILICO se caracteriza por tener resistencia a la alcalinidad y excelente adherencia.

Nota: Superficies como empastes y enlucidos deberán tener una buena cohesión (no se deben remover fácilmente con una ligera abrasión) para evitar problemas de adherencia. Este producto no constituye un acabado final de superficie.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se debe impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por Sherwin-Williams ECUADOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.
- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de fraguado antes de pintar la superficie.
- Las superficies brillantes deber ser lijadas para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Máximo 25% de agua.

Equipo de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo.
- Airless.



LOXON PRIMER 100% ACRÍLICO SERIE ALX

RTE3 - 5

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 1 mano.

Limpieza de equipos: Agua.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.